

Kendinden Yapışkanlı Polyester Film

Bir tarafında özel aşınmaya dayanıklı kaplama, diğer tarafında ise ayrıcı film bulunur. Düz, yalıtkan yüzeylere uygulanabilir.

Teknik Özellikler:

Film: Dissipatif polyester, 100 μm ± 2 μm kalınlık

Yapıştırıcı: Dissipatif akrilik, 12 μm ± 2 μm kalınlık

Renk: Şeffaf

Rpp Film Direnci: $10^9 \Omega$ tipik

Rpp Yapıştırıcı Direnci: $10^9 \Omega$ tipik

Ticari satış şekli: 1 m² dir.

Film, cam veya diğer yüzeylere uygulanabilir. Uygulama için minimum çalışma sıcaklığı 10°C'dir.

Uygulama Talimatları:

1. Camı deterjanlı bir çözeltiyle yıkayın, durulayın ve tüy bırakmayan bir bezle kurulayın.
2. Filmin uygulanacağı alanı ölçün ve filmi yarım santimetre daha küçük kesin.

	Teknik Doküman	Sipariş Kodu: SPF-1042
		Sayfa: 2 / 2
		Tarih: 03.01.2025

3. Bir atomizöre temiz su ve nötr bir deterjan (örneğin şampuan, 1 litre suya yaklaşık 10-12 damla) koyup çalkalayın.
4. Hazırlanan solüsyonu cam yüzeyine püskürtün, böylece yüzey ıslak ve kaygan olur.
5. Filmin yapışkan tarafındaki korumayı soyun, köşelere iki adet yapışkan bant uygulamak kolaydır.
6. Filmin yapışkan yüzeyine anti-yapışkan su püskürtün.
7. Filmi düzgün bir şekilde yerleştirin, yüzeyde kaydırarak kolayca ayarlayabilirsiniz.
8. Filmin diğer tarafına anti-yapışkan su püskürtün, böylece silecek daha iyi kayar.
9. Özel çizilmez malzemeden yapılmış bir kauçuk silecek veya Vinil uygulama rulosu kullanarak suyu ve hava kabarcıklarını filmin ortasından kenarlarına doğru çıkarın.

Not: Film yüzeyindeki statik dağıtıcı kaplama başka kazıyıcılarla zarar görebilir.

10. Nem ve hava kabarcıkları tamamen giderilene kadar birkaç kez bastırarak suyu çıkarın.
11. Filmin tam yapışması 3- 5 gün sonra gerçekleşecektir.

Temizlik:

Çok yumuşak bir bezle, deterjanlı su çözeltisi kullanarak temizleyin.

Herhangi bir kimyasal, alkol veya çözücü kullanmayın.

Rulo Genişliği: 1000 mm / m²

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur



Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.

Web: <http://atommuhendislik.com.tr>

E-mail: info@atommuhendislik.com.tr

